



McASPHALT INDUSTRIES LIMITED

8800 Sheppard Avenue East
Scarborough, Ontario, Canada M1B 5R4
Phone: (416) 281-8181 Fax: (416) 281-8842

MACSEAL 6690-4 MOD

С пониженной ударной вязкостью
Мастика горячего применения

Физико-механические свойства

В соответствии со стандартом ASTM 6690 тип 4 (измененный вариант),
заменяющий стандарт D-3405 измененный вариант - с пониженной ударной
вязкостью

Параметр	Испытание по стандарту №	Спецификация по стандарту	Типичный результат
Пенетрация при 25°C 150 г., 5 сек.	ASTM D-5329	100 - 150	120
Пенетрация при -18°C	ASTM D-5329 измененный вариант	25 мин	32
Текучесть при 60°C	ASTM D-5329	10 мм макс	3
Тест на сцепление – при -29°C, 200 % растяжение - 12.7 мм	ASTM D-5329	3 цикла	Прошел
Упругость при 25°C	ASTM D-5329	30 - 60%	54
Соответствие битума	ASTM D-5329	Прошел	Прошел